



1454

**Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie**

ul. Bohaterów Powstań Śląskich 30, 49 – 100 Niemodlin

**Kopalnia Szarogłazu Dębowiec; 48 – 200 Prudnik**

10

EN 13043:2002+AC:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **83-03 – mieszanka szarogłazowa 0/5,6****Kruszywo szarogłazowe 0/5,6 (0/5) – kruszywo o ciągłym uziarnieniu**Zastosowanie: **mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu**Numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych: **31/KOD/2019**

Własność	Symbol i/lub jednostka	Kategoria lub wartość deklarowana	
Wymiar ziarna	( $d/D$ )	Oznaczenie	<b>0/5,6</b>
Uziarnienie		Kategoria	<b>G<sub>A</sub> 90</b>
Tolerancja uziarnienia		Kategoria	<b>G<sub>TC</sub> 10</b>
Kanciastość kruszywa drobnych	Ecs	Kategoria	<b>Ecs30</b>
Gęstość: - objętościowa ziaren $\rho_a$ - ziaren wysuszonych w suszarce $\rho_{rd}$ - ziaren nasyconych i pow. osuszonych $\rho_{ssd}$	(Mg/m <sup>3</sup> )	Wartość deklarowana	<b>2,77</b> <b>2,72</b> <b>2,74</b>
Jakość pyłów	$MB_F$	Wartość deklarowana	<b>2,5</b>
Procentowa zawartość ziarn o powierzchni przekruszonej i łamanej	%	Kategoria	<b>NPD</b>
Przyczepność do lepiszczy bitumicznych - po 6 h i po 24 h	%	Wartość deklarowana	<b>NPD</b>
Odporność na rozdrabnianie	LA	Kategoria	<b>NPD</b>
Odporność na polerowanie	(PSV)	Kategoria	<b>NPD</b>
Odporność na ścieranie powierzchniowe	(AAV)	Kategoria	<b>NPD</b>
Odporność na ścieranie	M <sub>DE</sub>	Kategoria	<b>NPD</b>
Odporność na szok termiczny	V <sub>LA</sub>	Wartość deklarowana	<b>NPD</b>
Stołość objętości		Spełnia/nie spełnia	<b>NPD</b>
Skład/zawartość SiO <sub>2</sub> / TiO <sub>2</sub> / Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> / Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> / MnO / MgO / CaO / Na <sub>2</sub> O / K <sub>2</sub> O / P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> / SO <sub>3</sub> / Cl / F	%	Wartości deklarowane	<b>69,93 / 0,632 / 12,95 / 4,33 / 0,081 / 1,43 / 1,53 / 1,73 / 3,25 / 0,135 / 0,34 / 0,077 / &lt; 0,01</b>
Uwalniane substancje niebezpieczne Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn	mg/l	Wynik badania	<b>&lt; 0,1 / 0,162 / &lt; 0,02 / &lt; 0,05 / &lt; 0,1 / &lt; 0,2 / &lt; 0,09</b>
Promieniotwórczość naturalna f <sub>1</sub> max f <sub>2</sub> max	Bq/kg	Wartości deklarowane	<b>0,41</b> <b>23,38</b>
Mrozoodporność	(F)	Kategoria	<b>NPD</b>
Zgorzel słoneczna	%	kategoria	<b>NPD</b>
Ścieranie abrazyjne przez opony z kolecami	AN	Kategoria	<b>NPD</b>

**Dodatkowa informacja techniczna nietowarzysząca oznakowaniu CE**

Numer certyfikatu zgodności ZKP: 1454-CRP-0045

Własność	Symbol i/lub jednostka	Kategoria lub wartość deklarowana	
Zawartość pyłów	f	Kategoria	<b>f<sub>16</sub></b>
Gęstość nasypowa w stanie luźnym	(Mg/m <sup>3</sup> )	Wartość deklarowana	<b>1,53</b>
Lekkie zanieczyszczenia	$m_{LPC}$ %	Kategoria	<b>m<sub>LPC</sub> 0,1</b>
Wskaźnik piaskowy	SE %	Wartość deklarowana	<b>30</b>
Nasiąkliwość	%	Wartość deklarowana	<b>0,8</b>