



Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie
 ul. Bohaterów Powstań Śląskich 30, 49 – 100 Niemodlin
Kopalnia Szarogłazu Dębowiec; 48 – 200 Prudnik

15

EN 13383-1:2002 + AC : 2004

Kamień do robót hydrotechnicznych

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **63-102 – kamień łamany szarogłazowy 80/150****Kamień szarogłazowy hydrotechniczny 80/150 (100/150) – uziarnienie grube**Zastosowanie: **konstrukcje zabezpieczeń hydrotechnicznych i regulacyjnych**Numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych: **34/KOD/2019**

Własność	Symbol i/lub jednostka	Kategoria lub wartość deklarowana	
Wymiar ziarna	(<i>d/D</i>)	Oznaczenie	80/150
Uziarnienie		Kategoria	CP_{63/180}
Kształt	%	Kategoria	LT_A
Powierzchnie przekruszone	%		RO₁₀₀
Gęstość ziarn	Mg/m ³		2,66
Gęstość nasypowa w stanie luźnym	(Mg/m ³)	Wartość deklarowana	1,50
Wytrzymałość na ściskanie	MPa		CS₈₀
Odporność na ścieranie	M _{DE}	Kategoria	M_{DE30}
Nasiąkliwość	%	Wartość deklarowana	0,4
Mrozoodporność	(<i>F</i>)	Kategoria	FT_A
Odporność na krystalizację soli		Kategoria	MS₂₅
Uwalniane substancje niebezpieczne Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn	mg/l	Wynik badania	< 0,1 / 0,162 / <0,02 / < 0,05 / < 0,1 / <0,2 / <0,09
Zgorzel słoneczna	%		NPD

Dodatkowa informacja techniczna

Własność	Symbol i/lub jednostka	Kategoria lub wartość deklarowana	
Promieniotwórczość naturalna f ₁ max f ₂ max	Bq/kg	Wartości deklarowane	0,41 23,38
Skład/zawartość SiO ₂ / TiO ₂ / Al ₂ O ₃ / Fe ₂ O ₃ / MnO / MgO / CaO / Na ₂ O / K ₂ O / P ₂ O ₅ / SO ₃ / Cl / F	%	Wartości deklarowane	69,93 / 0,632 / 12,95 / 4,33 / 0,081 / 1,43 / 1,53 / 1,73 / 3,25 / 0,135 / 0,34 / 0,077 / < 0,01