



1454

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie
 ul. Bohaterów Powstań Śląskich 30, 49 – 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki – Ligota; 49 – 130 Tułowice

10

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **11-33– grys bazaltowy 2/5,6**Zastosowanie: **mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu**Numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych: **33/KORL/2021**

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Symbol i/lub jednostka | Kategoria lub wartość deklarowana | |
|--|--|------------------------|-----------------------------------|---|
| Kształt, wymiar i gęstość ziarn | Wymiar kruszywa | d/D [mm] | Oznaczenie | 2/5,6 |
| | Uziarnienie | - | Kategoria | G_{90/10} G_{25/15} |
| | Kształt kruszywa | FI ; SI | Kategoria | FI₁₀ ; SI₁₅ |
| | Gęstość objętościowa ziaren ρ _a | [Mg/m ³] | Wartość deklarowana | 3,12 |
| Powierzchnie przekruszone i łamane | Procentowa zawartość ziarn o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym | [%] | Kategoria | C_{100/0} |
| Przyczepność do lepiszczy bitumicznych | Przyczepność kruszyw grubych do lepiszcza bitumicznego - po 6 h i po 24 h | [%] | Wartość deklarowana | 78 65 |
| Odporność na rozdrabnianie / kruszenie | Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego | LA | Kategoria | LA₁₅ |
| Odporność na polerowanie / ścieranie abrazyjne / ścieranie | Odporność na polerowanie kruszywa grubego stosowanego do warstw nawierzchniowych | PSV | Kategoria | PSV₅₀ |
| | Odporność na ścieranie powierzchniowe | AAV | Kategoria | AAV₁₀ |
| | Odporność na ścieranie kruszywa grubego | M _{DE} | Kategoria | M_{DE15} |
| Odporność na szok termiczny | Odporność na szok termiczny | V _{LA} [%] | Wartość deklarowana | 1,0 |
| Skład / zawartość | Skład chemiczny SiO ₂ / TiO ₂ / Al ₂ O ₃ / Fe ₂ O ₃ / MnO / MgO / CaO / Na ₂ O / K ₂ O / P ₂ O ₅ / SO ₃ / Cl / F | [%] | Wartości deklarowane | 42,88 / 2,381 / 11,44 / 13,43 / 0,196 / 9,70 / 11,12 / 2,94 / 0,87 / 0,653 / < 0,01 / 0,067 / < 0,01 |
| Substancje niebezpieczne: Promieniowanie radioaktywne Uwalniane metale ciężkie Uwalniane węglowodory poliaromatyczne Uwalniane inne substancje niebezpieczne | Promieniotwórczość naturalna f _{1max} f _{2max} | [Bq/kg] | Wartości deklarowane | 0,24 11,23 |
| | Uwalniane substancje niebezpieczne Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn | [mg/l] | Wynik badania | < 0,1 / 0,100 / <0,02 / < 0,05 / < 0,1 / <0,2 / <0,09 |
| Trwałość a zamarzanie - odmarzanie | Mrozoodporność | F | Kategoria | F₁ |
| | Mrozoodporność w 1 % NaCl | [%] | Wartość deklarowana | 2,5 |
| Trwałość a wietrzenie | „Zgorzel słoneczna” bazaltu | SB | Kategoria | SB_{LA} |

Dodatkowa informacja techniczna nietowarzysząca oznakowaniu CE

Numer certyfikatu zgodności ZKP: 1454-CPR-0044

Kruszywo bazaltowe 2/5,6 (2/5) – kruszywo grube

| Własność | Symbol i/lub jednostka | Kategoria lub wartość deklarowana | |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Zawartość pyłów | f | Kategoria | f₁ |
| Gęstość nasypowa w stanie luźnym | [Mg/m ³] | Wartość deklarowana | 1,42 |
| Lekkie zanieczyszczenia | m _{LPC} [%] | Kategoria | m_{LPC0,1} |
| Nasiąkliwość | [%] | Wartość deklarowana | 3,2 |