

			
1454			
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 30, 49 – 100 Niemodlin Kopalnia Szarogłazu Dębowiec; 48 – 200 Prudnik			
10			
EN 13242:2002+A1:2007			
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 63-43 – niesort szarogłazowy 0/63			
Zastosowanie: niezwiązane i związane hydraulicznie materiały stosowane w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym			
Numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych: 17/KOD/2021			
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Symbol i/lub [jednostka]	Kategoria lub wartość deklarowana
Kształt, wymiar i gęstość ziarn	Wymiar kruszywa	d/D [mm]	Oznaczenie 0/63
	Uziarnienie	-	Kategoria G_A 85 G_{TA}10
	Kształt kruszywa	FI ; SI	Kategoria FI₃₅ ; SI₄₀
	Gęstość: objętościowa ziaren ρ_a	[Mg/m ³]	Wartość deklarowana 0,063-4 4-31,5 31,5-63 2,75 2,76 2,73
Zanieczyszczenia	Zawartość pyłów	f	Kategoria f₇
	Jakość pyłów	MB [ml/g]	Wartość deklarowana 5,0
Procent ziarn przekruszonych	Procentowa zawartość ziarn przekruszonych lub łamanych oraz całkowicie zaokrąglonych	[%]	Kategoria C_{90/3}
Odporność na rozdrabnianie / kruszenie	Odporność na rozdrabnianie	LA	Kategoria LA₂₀
Nasiąkliwość / podciąganie	Nasiąkliwość	[%]	Wartość deklarowana 0,063-4 4-31,5 31,5-63 0,2 1,0 0,5
Skład / zawartość	Siarczany rozpuszczalne w kwasie	AS	Kategoria AS_{0,2}
	Siarka całkowita	S	Kategoria S₁
	Składniki, które wpływają na szybkość wiązania i twardnienia mieszanek związanych hydraulicznie - zwiększenie czasu wiązania < 120 - względna wytrzymałość na ściskanie ≥ 80	[%]	spełnia/nie spełnia
Odporność na ścieranie	Odporność na ścieranie kruszyw grubych	M _{DE}	Kategoria M_{DE}20
Substancje niebezpieczne: Ługowane metale ciężkie Uwalniane inne substancje niebezpieczne	Uwalniane substancje niebezpieczne Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn	[mg/l]	Wynik badania < 0,1 / 0,162 / < 0,02 / < 0,05 / < 0,1 / < 0,2 / < 0,09
Trwałość a wietrzenie Trwałość a zamrażanie / rozmrażanie	Mrozoodporność	F	Kategoria F₁

Dodatkowa informacja techniczna nie towarzysząca oznakowaniu CE

Numer certyfikatu zgodności ZKP: 1454-CPR-0045

Kruszywo szarogłazowe 0/63 – kruszywo o ciągłym uziarnieniu

Własność	Symbol i/lub jednostka	Kategoria lub wartość deklarowana	
Gęstość nasypowa w stanie luźnym	[Mg/m ³]	Wartość deklarowana	1,59
Lekkie zanieczyszczenia	m _{LPC} [%]	Kategoria	m_{LPC}0,1
Skład/zawartość SiO ₂ / TiO ₂ / Al ₂ O ₃ / Fe ₂ O ₃ / MnO / MgO / CaO / Na ₂ O / K ₂ O / P ₂ O ₅ / SO ₃ / Cl / F	[%]	Wartości deklarowane	69,93 / 0,632 / 12,95 / 4,33 / 0,081 / 1,43 / 1,53 / 1,73 / 3,25 / 0,135 / 0,34 / 0,077 / < 0,01
Zanieczyszczenia organiczne, humus	[%]	-	barwa jaśniejsza
Promieniotwórczość naturalna f ₁ max f ₂ max	[Bq/kg]	Wartości deklarowane	0,41 23,38
Wskaźnik piaskowy	SE [%]	Wartość deklarowana	45,0