

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 33/KORL/2026

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **11-33 – grys bazaltowy 2/5,6**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
mieszanki bitumiczne, nawierzchnie dróg, lotnisk oraz inne przeznaczone do ruchu
3. Producent:
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 30; 49 – 100 Niemodlin
Kopalnia Bazaltu Rutki - Ligota
Ligota Tułowicka; 49 – 130 Tułowice
4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych :
System 2+
5. Norma zharmonizowana:
EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004
6. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny, nr 1454
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Kategorie lub wartości deklarowane
Kształt, wymiar i gęstość ziarn	Wymiar kruszywa [mm]	2/5,6
	Uziarnienie	Gc90/10 G25/15
	Kształt kruszywa grubego	Fl₁₀ ; Sl₁₅
	Gęstość ziarn (objętościowa ρ_a) [Mg/m ³]	3,11 ± 0,05
Obecność zanieczyszczeń	Jakość pyłów [ml/g]	NPD
Powierzchnie przekruszone i łamane	Procentowa zawartość ziarn o powierzchni przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym	C_{100/0}
Przyczepność do lepiszczy bitumicznych	Przyczepność kruszyw grubych do lepiszcza bitumicznego - po 6 h i po 24 h [%]	75 65
	Odporność na rozdrabnianie / kruszenie	LA₁₅
Odporność na rozdrabnianie / kruszenie	Odporność na rozdrabnianie kruszywa grubego	LA₁₅
	Odporność na polerowanie / ścieranie	PSV₅₀
	Odporność na ścieranie powierzchniowe	AAV₁₀
Odporność na ścieranie	Odporność na ścieranie kruszywa grubego	MDP₁₅
	Odporność na szok termiczny	1,0
Stalność objętości	Odporność na szok termiczny [%]	1,0
	Rozpad krzemianu dwuwapniowego w żużlu wielopieczowym chłodzonym powietrzem	NPD
	Rozpad związków żelaza w żużlu wielopieczowym chłodzonym powietrzem	NPD
Skład / zawartość	Skład chemiczny [%]	42,88 / 2,381 / 11,44 / 13,43 /
	SiO ₂ / TiO ₂ / Al ₂ O ₃ / Fe ₂ O ₃ /	0,196 / 9,70 / 11,12 / 2,94 / 0,87
	MnO / MgO / CaO / Na ₂ O / K ₂ O /	/ 0,653 / < 0,01 / 0,067 / < 0,01
Substancje niebezpieczne:	P ₂ O ₅ / SO ₃ / Cl / F	
	Promieniotwórczość naturalna [Bq/kg]	
	f _{1max}	0,24
Promieniowanie radioaktywne	f _{2max}	11,23
Uwalniane metale ciężkie	Uwalniane substancje niebezpieczne [mg/l]	< 0,1 / 0,100 / < 0,02 / < 0,05 /
Uwalniane węglowodory poliaromatyczne	Cr / Ba / Cd / Cu / Ni / Pb / Zn	< 0,1 / < 0,2 / < 0,09
Uwalniane inne substancje niebezpieczne	Mrozoodporność	F₁
Trwałość a zamarzanie - odmarzanie	Mrozoodporność w 1 % NaCl	2,5
	„Zgorzel słoneczna” bazaltu	SB_{LA}
Trwałość a wietrzenie	Odporność na ścieranie abrazyjne przez opony z kółkami kruszyw grubych stosowanych do warstw nawierzchniowych	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisała:

Teresa Skrzydeł – Kierownik Zakładowej Kontroli Produkcji

(nazwisko i stanowisko)

Niemodlin, 02.01.2026 r.

(miejsce i data wydania)

Kierownik
Zakładowej Kontroli Produkcji
Skrydeł
mgr Teresa Skrzydeł